

MS 防霉胶

MS ANTI-MILDEW SEALANT

产品说明

MS 防霉胶是一款绿色环保产品。此款产品无毒无味，无污染，具有超强粘合力，优异的耐候性、耐水性、耐腐蚀及防霉抗菌性能。

主要特性

- 绿色环保；
- 优异的粘结性；
- 固化后表面光滑如瓷，可以和瓷砖一起擦洗；
- 优异的耐候性、耐水性；
- 与市场上现有的硅酮防霉胶相比，MS 防霉胶具有长效防霉抗菌性；
- 施工简单方便。

基本用途

适用于瓷砖、马赛克、石材、玻璃等材料的缝隙装饰。与瓷砖、石材等装饰材料相配合，提供美观的表面及与饰面砖之间的粘结、防霉等。

典型技术参数

项目	典型参数
外观	无溶剂，粘稠膏状体
颜色	白色
表干时间	10~30 min
拉伸强度	≥5.0 MPa
施工温度	5~40°C

在标准气候条件下（温度 23°C，湿度 50%）养护 14 天测得。

采用标准

MS 防霉硅酮密封胶符合下列标准规范：

中国 GB/T 18583-2008, GB/T 1741-2007。

使用方法

- 清理缝隙：使用美工刀沿贴合处发霉密封胶残渣铲除，再抹布将缝隙清理干



浙江凌志新材料有限公司

地址：浙江临安青山经济开发区天柱街 57 号 邮编：311305 电话：0571-63819258

- 净，去除所有灰尘、油渍及其他污染物，以保证防霉胶的施工深度；
- **贴美纹纸：**沿打胶缝整齐地贴上美纹纸，主要美纹纸与打胶缝中线间要留有间隔（大约 6 mm），以保证胶体与基材的正确附着；
 - **切口装胶：**选择平稳的平面，一只手压住胶管，确保胶管不会滚动，另一只手握住美工刀，沿胶管管口第一道螺纹和第二道螺纹之间的位置竖直向下切开胶口；将胶嘴按照螺纹拧上胶口，确保拧紧防止漏胶，选择胶嘴前端进行斜切，斜切角度为 45°，切口应尽量圆润无毛刺，以保证出胶顺畅；
 - **打胶：**左手托住胶枪中部，并引导胶嘴沿打胶缝平稳移动，右手匀速按下扳手，保证出胶均匀，胶嘴斜切面应与打胶缝平行；
 - **刮胶修饰：**使用刮板或压缝钢球对缝隙进行修饰，使用刮板时，将刮板圆角朝内，两边紧贴美纹纸平行移动，刮除多余密封胶；
 - **揭除美纹纸：**由内向外轻轻揭除美纹纸，施工结束。

注意及安全

- 工作场所应始终保持良好的通风；
- 材料表面温度低于 5°C 或超过 40°C 时，不宜施工；
- 一定要在表面修整后及时揭除美纹纸，若时间过长密封胶表干后容易破坏粘结面影响美观，甚至将缝隙中的密封胶一起带出；
- 使用后旋紧开启的包装管，开启后应尽快用完产品；
- 未固化产品不可接触眼睛，若不慎接触，请用大量水冲洗，并及时就医。

颜色

MS 防霉胶常规为白色，或可根据客户要求定制，采用 300 mL 塑料管和 25 mL 牙膏管包装。

储存及有效期

属于非危险品，请储存于温度在 27°C 以下的阴凉干燥处，有效期为 12 个月。

操作安全信息

本产品资料说明书未包括安全使用须知的产品安全资料，为了使用上的安全，在操作前请仔细阅读产品及安全说明书和容器包装上的指示。产品及材料安全资料说明书可向当地代理商索取，或通过凌志网址：www.liniz.com 查询。