

# MS 美缝胶

## MS SEAM BEAUTY SEALANT

### 产品说明

MS 真瓷美缝胶是一款绿色环保产品。此款产品无毒无味，无污染，具有超强粘合力，优异的耐候性、耐水性、耐腐蚀及防霉抗菌性能，可确保饰面恒久如新。

### 主要特性

- 绿色环保；
- 优异的粘结性；
- 固化后表面光滑如瓷，可以和瓷砖一起擦洗；
- 优异的耐候性、耐水性；
- 与市场上现有的硅酮防霉胶相比，此款美缝胶具有永久防霉抗菌性；
- 施工简单方便。

### 基本用途

本产品适用于瓷砖、马赛克、石材、木板、玻璃、铝塑板等材料的缝隙饰。与瓷砖、石材等装饰材料相配合，提供美观的表面及与饰面砖之间的粘结、防渗等。

### 典型技术参数

项目	典型参数
外观	无溶剂，粘稠膏状体
颜色	白色，金色
包装	300 mL 塑料管
密度	1.65~1.80 g/cm <sup>3</sup>
表干时间	10~30 min
拉伸强度	≥5.0 MPa
施工温度	>5°C

上述时间均在标准气候条件下（温度 23°C，湿度 50%）测得。在其他气候条件下固化时，固化速度可能加快或延迟。

### 采用标准

按 Q/ZLZ 035-2017 标准执行。

### 使用方法



地址：浙江临安青山经济开发区天柱街 57 号 邮编：311305 电话：0571-63819258

- 先将缝隙清洁干净，去除所有灰尘、油渍及其他污染物，同时也要清除缝隙间松散的瓷砖粘结剂。缝两边贴上美纹纸。美纹纸离缝隙边缘 0.5 mm 左右为宜。
- 施工前切开管嘴至合适大小，将胶管放入挤胶枪内。沿缝隙均匀打入，施工约 1 米左右，用手指或小刮子修整；趁密封胶未表干时，揭除美纹纸。

## 注意及安全

- 工作场所应始终保持良好的通风；
- 材料表面温度低于 5°C 或超过 40°C 时，不宜施工；
- 一定要在表面修整后及时揭除美纹纸，若时间过长密封胶表干后容易破坏粘结面影响美观，甚至将缝隙中的密封胶一起带出。
- 使用后旋紧开启的包装管，开启后应尽快用完产品；
- 未固化产品不可接触眼睛，若不慎接触，请用大量水冲洗，并及时就医。

## 颜色及包装

MS 真瓷美缝胶常规为白色和金色，或可根据客户要求定制，采用 300 mL 塑料管和 50 mL 牙膏管包装。

## 储存及有效期

属于非危险品，请储存于温度在 27°C 以下的阴凉干燥处，有效期为 12 个月。

## 操作安全信息

本产品资料说明书未包括安全使用须知的产品安全资料，为了使用上的安全，在操作前请仔细阅读产品及安全说明书和容器包装上的指示。产品及材料安全资料说明书可向当地代理商索取，或通过凌志网址：[www.liniz.com](http://www.liniz.com) 查询。