

LZ111 有机硅弹性内墙涂料

SILICONE ELASTIC INTERIOR WALL COATING

产品说明

LZ111 有机硅弹性内墙涂料选用有机硅材料为成膜物质，经特殊工艺制备而成的高档环保弹性涂料（漆）。固化后在基层表面形成一层柔韧、弹性膜。产品具有优异的耐候性、耐水性、耐油性和耐擦洗性。有机硅材料为公认的环保材料，因此 LZ111 有机硅环保弹性涂料是满足环保要求的理想选择。

主要特性

- 绿色环保，不含有毒有害物质；
- 优异的抗老化性能，超强的保光性；
- 优异的耐擦洗性；
- 漆膜柔韧性好，对基层开裂和伸缩适应性强；
- 漆膜丰满度高、质感坚实庄重；
- 优异的耐水性、耐油性，漆面易清理。

基本用途

- 适用于各类室内墙面涂装。

采用标准

LZ111 有机硅弹性内墙涂料符合下列标准规范：

GB/T 9756-2009 合成树脂乳液内墙涂料

典型技术参数

检测项目	标准要求
容器中状态	搅拌后无硬块，呈均匀状态
施工性	刷涂二道无障碍
外观	正常
对比率（白色和浅色）	≥0.95
耐碱性（24h）	无异常
干燥时间（表干），h	≤2
耐洗刷性，次	≥5000
低温稳定性，3 次循环	不变质



浙江凌志新材料有限公司

地址：浙江临安青山经济开发区天柱街 57 号 邮编：311305 电话：0571-63819258

使用及注意事项

- 采用适当的工艺详见凌志有机硅弹性内外墙涂料施工指导书，确保涂装均匀，避免出现露底或物料堆积造成漆膜不连续或流挂现象；
- 施工时必须远离火源，施工现场保持良好的通风；
- 该涂料切忌与水接触，一旦接触，很快固化成固体状；
- 避免接触到皮肤和眼睛。
- 开封后产品须密封保存，尽量在短时间内使用完。

颜色及包装

LZ111 有机硅弹性内墙涂料常规为黑、白、灰，还可按照客户需要进行调整，采用 20KG 铁桶包装。

储存及有效期

属于非危险品，请储存于温度在 27℃ 以下的阴凉干燥处，有效期为 12 个月。

操作安全信息

本产品资料说明书未包括安全使用须知的产品安全资料，为了使用上的安全，在操作前请仔细阅读产品及安全说明书和容器包装上的指示。产品及材料安全资料说明书可向当地代理商索取，或通过凌志网址：www.liniz.com 查询。