

产品描述： Meilinium®颗粒钛白顾名思义就是颗粒状钛白粉，外观为直径约 3mm 的不规则圆形白色颗粒。该产品采用自主研发的全球首套阻隔配位包膜工艺，该工艺彻底颠覆传统钛白粉工艺的包膜方式。从能耗、安全、环保、用工、品质有着显著的改善和根本性的提高。以阻隔配位包膜的钛白粉自分散性特别高、白度高、色泽优，是阻隔配位包膜钛白的特征表现。颗粒钛白几乎通用于大多数所有塑料、工程塑料、树脂。



主要特点： 高度遮盖力和着色力、白度高、无粉尘
易加工性、环保性
高分散，高亮度
无载体、通用性

规格应用：	型号	对应超分散	含钛量%≥	软化点℃	推荐应用
	WT8012	WT815	85	120	高遮光注塑、吹膜、淋膜、覆膜、挤出等工艺。特别推荐用于自动供料系统生产背光源材料、包材、生物降解产品等。
	WT8013	WT871	85	140	
	WT8058	WT876	85	140	

数据说明： 对应超分散是指两种产品配方颜色一致，仅仅产品形态不同。
超分散形态详见超分散 TDS。

应用建议： 产品染色钛白粉添加量超过 4% 的建议选用 Meilinium®颗粒钛白。
产品染色钛白粉添加量低于 4% 的产品建议选用 Meilinium®超分散或者色母。
不需要烤料的产品建议选用 Meilinium®WT8012、WT8058。
需要烤料的产品建议选用 Meilinium®WT8013、WT8058。
加工塑件太小，料仓余料不要太多，生产震动易导致颗粒钛白下沉，建议减少料仓余料。
烤料造成结块粘连建议检查烤箱温度或选用 Meilinium®颗粒钛白是否匹配。

补充信息： Meilinium®颗粒钛白符合以下标准：
ECON：列于 EINECS 标准号 236-675-5
索引号： 77891，6 号白颜料
HS 编码：32061900
ROHS、REACH、卤素、EN71 最新标准

储存包装： 本品在运输储存时要注意避光，防潮、防钩刮，防污染、防高温，存于阴凉通风处。
为确保最佳性能，建议收到货物后，按照先入先出原则使用该产品。30Kg/袋&1200Kg/托

编制状态： 由于 Meilinium® 颗粒钛白的应用范围广泛，相关主题多样，无法在此技术数据表内进行充分阐述。我司可应客户要求提供合规性的声明，请与您的美礼联销售代表联系。

中国/深圳
宝安区松岗街道沙浦社区
永兴写字楼 302 号
邮编 518105
电话： +86. 755 2309 2162
传真： +86. 755 2309 2182

中国/鹤山
址山镇万洋工业园 A 区 22C 栋
邮编 529700
电话： +86. 750 8656 868
传真： +86. 750 8656 968

中国/香港
中环湾仔骆克道 53-55 号
恒泽商业大厦 7 楼 702 室
邮编 999077
电话： +00 852 2793 5511
传真： +00 852 3590 2333