

产品描述： Sangong® EBS 润滑剂，广泛应用于 PVC 制品、ABS、高抗冲聚苯乙烯、聚烯烃、橡胶、塑料制品的成型加工中，它与传统的润滑剂如石蜡、聚乙烯蜡、硬脂酸盐等润滑剂相比，不但具有很好的外部润滑作用，而且具有很好的内部润滑作用，使得塑料成型加工中提高熔隔塑料的流动性和脱模性，从而提高了塑料加工的产量，降低了能耗，而且使制品获得了极高的表面光洁性、平滑性。本产品，由于在其分子结构中含有二个酰胺基-C-NH-，因而，该产品加入塑料后，使塑料制品具有较好的防静电性，使塑料制品不易“吸尘”着脏。这一宝贵的优良特性对于家电和仪表外壳及众多的工程塑料制品尤其重要，作为润滑剂，该产品与其它润滑剂并用，有十分显著的协同效果。提高其它成份，如着色剂、填充剂在塑料中可分散性。



主要特点： 高润滑性和防粘作用
增加亮度
高热稳定
高亮度
抗静电性

应用范围： Sangong® EBS 推荐用于以下用途：
降低树脂分子间的相互作用，起到内润滑剂的作用，建议添加量 0.1-2%
橡胶加工中可作为胶料的润滑剂、抗粘剂、脱模剂，建议添加量 0.2-0.5%
填料表面改性剂以及硬橡胶的表面处理剂，建议添加量 0.2-0.5%
色母中用作抛光剂，建议添加量 0.3-0.5%
铸造中做注塞剂使用建议添加量 0.2-0.5%
纸张涂层 1%的 EBS 可提高纸张涂层的光亮度

典型指标： 熔点℃：	141.5-146
粒径 200 目筛余物%≥	100
外观：	白色粉末
密度 g/cm3:	0.901
闪点℃:	391.745
分解温度℃:	285
酸值 gKOH/g:	8
胺值 mgKOH/g:	3
有效成分%	98

补充信息： Sangong® EBS 符合以下标准：
ROHS、REACH、卤素最新标准
ECOIN: 列于 EINECS 标准号 203-75-6
CAS 编号：203-755-6
HS 编码：2924199090

储存包装： 本品在运输储存时要注意避光，防潮、防钩刮，防污染、防高温，存于阴凉通风处。
为确保最佳性能,建议收到货物后，按照先入先出原则使用该产品。
25Kg/袋&1000Kg/托

编制状态： 由于 Sangong® EBS 的应用范围广泛，相关主题多样，无法在此技术数据表内进行充分阐述。我司可应客户请求提供合规性的声明，请与您的美礼联销售代表联系。

中国/深圳

宝安区松岗街道沙浦社区
永兴写字楼 302 号
邮编 518105
电话: +86. 755 2309 2162
传真: +86. 755 2309 2182

中国/鹤山

址山镇万洋工业园 A 区 22C 栋
邮编 529700
电话: +86. 750 8656 868
传真: +86. 750 8656 968

中国/香港

中环湾仔骆克道 53-55 号
恒泽商业大厦 7 楼 702 室
邮编 999077
电话: +00 852 2793 5511
传真: +00 852 3590 2333