

检 测 报 告

报告编号: UTS25050239M07

报告日期: 2025/05/27

委托单位 : 福州福强精密有限公司

地址 : 福建省福州市闽侯县青口镇东台工业园戊辰路 188 号

以下样品信息由申请人提供及确认:

样品名称 : 长安 C390 后挡包边条

材 质 : EPDM+胶带+铜线

牌 号 : S6060; 3M 4215; H63;

零件号 : BRA7376

接样日期 : 2025/05/21

检测项目 : 禁用物质 (ELV 6 项+石棉)

结 论 : 申请人所提供的样品的测试结果符合 VTS-A27.20.00-001-A3-2024 《汽车禁用物质要求》。



签

发

核

编

制

马林

马林

黄佳蔚

黄佳蔚

第1页 共8页

This Test Report is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf or available on request. Attention is drawn to the limitations of liability, indemnification and jurisdictional policies defined therein. The results shown in this Test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. This test report shall not be reproduced, except in full, without written approval of the Company. 本报告按本公司所制定之通用服务条款所编制发放。请注意本报告首页背面之此条款, 本公司之义务、免责、管辖权均有明确规定, 该条款也可向本公司索取。除非另有说明, 本报告仅对来样负责, 未经许可, 不得部分复制本报告。

江苏省优联检测技术服务有限公司

地址: 苏州市吴中区越溪街道北官渡路50号3幢 215021

电话 (Tel) : +0512-66358200

UNITED TESTING SERVICES (JIANGSU) CO., LTD.

Address: Building 3, No.50 Beiguandu Road, Wuzhong Zone, Suzhou, Jiangsu, China , 215021

传真 (Fax) : +0512-66358088

检 测 报 告

报告编号: UTS25050239M07

报告日期: 2025/05/27

以下样品信息由申请人提供及确认:

样品序号	样品名称
2	长安 C390 后挡包边条
2-1	长安C390后挡包边条-EPDM
2-2	长安C390后挡包边条-胶带
2-3	长安 C390 后挡包边条-铜线

1、测试依据及方法

1.1 铅或其化合物 (Pb), 镉或其化合物 (Cd), 汞或其化合物 (Hg), 六价铬 (Cr(VI)), 多溴联苯 (PBBs), 多溴二苯醚 (PBDEs)

测试项目	测试方法	测试设备	筛选限值		
			聚合物材料	金属材料	其它材料
铅 (Pb)	参考 QC/T 943-2013, QC/T 941-2013, QC/T 942-2021, QC/T 944-2013	XRF	BL≤(700-3σ)<IN<(1300+3σ)≤OL	BL≤(700-3σ)<IN<(1300+3σ)≤OL	BL≤(500-3σ)<IN<(500+3σ)≤OL
镉 (Cd)			BL≤(70-3σ)<IN<(130+3σ)≤OL	BL≤(70-3σ)<IN<(130+3σ)≤OL	LOD<IN<(150+3σ)≤OL
汞 (Hg)			BL≤(700-3σ)<IN<(1300+3σ)≤OL	BL≤(700-3σ)<IN<(1300+3σ)≤OL	BL≤(500-3σ)<IN<(500+3σ)≤OL
总铬 (Cr)			BL≤(700-3σ)<IN	BL≤(700-3σ)<IN	BL≤(500-3σ)<IN
总溴 (Br)			BL≤(300-3σ)<IN	N.A. 不适用	BL≤(250-3σ)<IN

备注: BL=低于限量; OL=超出限量; IN=不确定; LOD=检出限; σ=分析结果的标准偏差

1.2 当 XRF 筛选值处于 IN 区间, 无法判断样品是否合格时, 需进一步用化学测试的方法测试样品中的铅或其化合物 (Pb), 镉或其化合物 (Cd), 汞或其化合物 (Hg), 六价铬 (Cr(VI)), 多溴联苯 (PBBs), 多溴二苯醚 (PBDEs) 含量。

测试项目	测试方法	测试设备	方法检出限 (mg/kg)	限值* (mg/kg)
铅或其化合物 (Pb)	参考 QC/T 943-2013	ICP-OES	2	1000
镉或其化合物 (Cd)	参考 QC/T 943-2013	ICP-OES	2	100
汞或其化合物 (Hg)	参考 QC/T 941-2013	ICP-OES	2	1000
六价铬 (Cr(VI))	金属镀层: 参考 QC/T 942-2021, 点测试法和水萃取法	UV-VIS	---	--
	聚合物: 参考 QC/T 942-2021	UV-VIS	8	1000
PBBs, PBDEs	参考 QC/T 944-2013	GC-MS	5	1000

注意: *报告中述及的限值依据是 VTS-A27.20.00-001-A3-2024《汽车禁用物质要求》。

检 测 报 告

报告编号: UTS25050239M07

报告日期: 2025/05/27

2、测试日期

2025/05/21-2025/05/26

3、测试设备

设备名称	设备编号	校准有效期
能量色散 X 射线荧光光谱仪	M-1-588	2025/09/18
等离子体发射光谱仪 (ICP-OES)	M-1-584	2025/12/14
紫外可见分光光度计	M-1-622	2025/12/12
气相色谱质谱联用仪 (GC-MS)	M-1-583	2025/12/14
偏光显微镜	M-1-630	2025/06/06

4、测试结果

4.1、ELV 6 项

样品编号	样品名称	检测项目	EDXRF 检测结果 (mg/kg)	化学检测 结果 (mg/kg)	结论
2-1	长安C390后挡 包边条-EPDM	Pb	BL	---	符合
		Cd	BL	---	符合
		Hg	BL	---	符合
		Cr ⁶⁺	BL	---	符合
		PBBs	BL	---	符合
		PBDEs	BL	---	符合
2-2	长安C390后挡 包边条-胶带	Pb	BL	---	符合
		Cd	BL	---	符合
		Hg	BL	---	符合
		Cr ⁶⁺	BL	---	符合
		PBBs	BL	---	符合
		PBDEs	BL	---	符合
2-3	长安 C390 后挡 包边条-铜线	Pb	BL	---	符合
		Cd	BL	---	符合
		Hg	BL	---	符合
		Cr ⁶⁺	BL	---	符合
		PBBs	---	---	N.A.
		PBDEs	---	---	N.A.

检 测 报 告

报告编号: UTS25050239M07

报告日期: 2025/05/27

备注: (a) BL=低于限值, OL=超过限值, IN=不确定的结果, N.D.=未检出, N.A.=不适用, “—”=未明确规定。

(b) 对于复合材料, XRF 筛选检测 ELV 元素所得数据可能与样品中实际含量不同。

4.2、石棉

检测项目	CAS NO.	检测结果		限值*
		2-1	2-2	
青石棉	12001-28-4	阴性	阴性	禁用
铁石棉	12172-73-5	阴性	阴性	
直闪石	77536-67-5	阴性	阴性	
阳起石	77536-66-4	阴性	阴性	
透闪石	77536-68-6	阴性	阴性	
温石棉	12001-29-5	阴性	阴性	

注意: *报告中所述的限值依据是 VTS-A27.20.00-001-A3-2024《汽车禁用物质要求》。

备注: 1) 阴性=未检出
2) 参考 GB/T 23263-2009, 采用偏光显微镜进行检测。

检测部位描述: 金属+非金属

.....接下页.....

检 测 报 告

报告编号: UTS25050239M07

报告日期: 2025/05/27

检测流程图

金属

1. Pb、Cd 检测2. Hg 检测

.....接下页.....


检 测 报 告

报告编号: UTS25050239M07


报告日期: 2025/05/27

3. 六价铬 Cr (VI) 检测

a) 点滴试验法:



b) 沸水萃取法:




.....接下页.....

检 测 报 告

报告编号: UTS25050239M07

报告日期: 2025/05/27

非金属4. Pb、Cd、Hg 检测5. 六价铬 Cr (VI) 检测6. 多溴联苯&多溴二苯醚检测


.....接下页.....

检 测 报 告

报告编号: UTS25050239M07

报告日期: 2025/05/27

5、样品照片



.....报告结束.....
本报告中结果仅作为科研、教学或内部质量控制之用。